



Просверлите отверстие необходимой глубины с помощью перфоратора.


### Способ очистки отверстия




Продуйте отверстие, начиная с конца отверстия по всей длине, пока выходящий воздух не перестанет содержать пыль. Для отверстий глубиной до 200 мм допускается использовать ручной насос для продувки.



Прочистите отверстие специальной щеткой, начиная с конца отверстия, вытаскивайте ее вращательными движениями. Для отверстий глубиной до 200 мм допускается использовать ручную щетку для прочистки. Диаметр проволочной щетки должен быть не меньше диаметра отверстия.



Окончательно продуйте сжатым воздухом от дна отверстия 2 раза или ручным насосом минимум 4 раза.



Удостоверьтесь, что поверхность анкерного стержня сухая и не содержит следов загрязнений. Вставьте стержень в отверстие для проверки глубины установки  $h_0$ .


### Заполнение отверстия kleевым составом



Перед инъектированием состава обязательно смешайте состав в смесительной насадке. Нажимая на ручку дозатора, прокачайте состав до получения однородного цвета.


Начните инъектировать с конца отверстия, заполните отверстие примерно на треть kleевым составом и убедитесь, что состав равномерно распределен по отверстию и нет пустот. После инъектирования сбросьте давление в дозаторе нажатием на рычаг.

### Установка арматуры/шпильки



Аккуратно вращая против часовой стрелки, вставляйте анкерную шпильку или арматуру, до касания с дном отверстия. При правильной установке некоторое количество kleевого состава вытечет наружу.

**ВАЖНО:** анкер должен быть установлен в течение максимального времени твердения клея (см. условия применения).



Во время набора прочности составом химического анкера, анкерная шпилька или арматура не должна смещаться или нагружаться.

## Химический анкер OKG PU100

В соответствии с СП 513.1325800.2022,  
ГОСТ Р 58387-2024, ГОСТ Р 58429-2019



**Наименование:** Двухкомпонентный химический анкер на основе полиуретана

**Код товара:** OKG PU100

**Производитель:** ООО «ОКГРУПП», Россия, г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы 18

**Отличное решение** для большинства типовых задач при креплении конструкций к сплошным и пустотелым материалам. Технология PU наилучшим образом сочетает в себе соотношение цены и качества, обеспечивая возможность установки в диапазоне температур -12°C до +40°C. Используется как для наружных, так и внутренних работ. Рассчитан на средние нагрузки.

### Базовые материалы

- ◆ Дерево
- ◆ Бетон сжатая зона/растянутая зона (бетон без трещин/ с трещинами)

### Идеально подходит для:

- ◆ средних нагрузок
- ◆ крепления к сплошным и пустотелым материалам
- ◆ наружных и внутренних работ

### Условия применения

т°окружающей среды	max время корректировки положения стержня	min время набора прочности (100%)
от 20 °C до 40 °C	1 мин	12 ч
от 10 °C до 19 °C	1 мин	18 ч
от 0 °C до 9 °C	2 мин	24 ч
от -12 °C до 0 °C	10 мин	24 ч

### Примечание

Данные по времени затвердевания указаны только для сухого материала основания. Указано минимальное время затвердевания. Реальное время затвердевания превышает минимальное и зависит от конкретных условий на строительной площадке.



СДЕЛАНО В РОССИИ



## Технические характеристики ОКГ РУ100

Параметры	Показатели
Консистенция	тиксотропная паста
Цвет	бежево-серый
Плотность смеси при температуре 20°C (компоненты А/В), г/см3	1,56±0,05
Мин./макс. температура воздуха при нанесении, °C	-12 / +40
Мин./макс. температура воздуха при эксплуатации, °C	-43 / +70

Объем	500 мл
Название	ОКГ 500 мл
Система подачи	пистолет-дозатор



## Нормативные нагрузки для шпильки в соответствии с СТО 42049948-003-2025

Класс прочности 5.8	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Вырыв, $N_{Rd}$ (кН)	19,0	28,3	41,5	62,8	106,8	158,3	203,5	254,3
Срез, $V_{Rd}$ (кН)	9,2	14,5	21,1	39,3	61,3	88,3	114,8	140,3
Класс прочности 8.8	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Вырыв, $N_{Rd}$ (кН)	20,1	28,3	41,5	62,8	106,8	158,3	203,5	254,3
Срез, $V_{Rd}$ (кН)	14,6	23,2	33,7	62,8	98,0	141,2	183,6	224,4

## Параметры установки шпильки в бетон

Диаметр отверстия в бетоне (мм)	$d_b$	10	12	14	18	22	28	30	35
Глубина установки (мм)	$h_{ref}$	80	90	110	125	170	210	240	270
Минимальная толщина бетона (мм)	$h_{min}$	110	120	140	165	215	270	300	340
Минимальное осевое расстояние (мм)	$S_{min}$	30	35	35	35	45	45	45	45
Минимальное расстояние до кромки бетона (мм)	$C_{min}$	30	35	35	35	45	45	45	45
Максимальный момент затяжки (Нм)	$T_{max}$	10	20	40	80	150	200	270	300

## Расход химического анкера для шпильки

Диаметр шпильки (мм)	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Диаметр отверстия в бетоне (мм)	10	12	14	18	22	28	30	35
Расход анкера на 1 см отверстия (мл)	0,8	1,0	1,2	1,6	2,2	3,9	3,8	5,8
Стандартная глубина отверстия (мм)	80	90	110	125	170	210	240	270
Расход анкера на стандартное отверстие (мл)	6	9	13	20	37	81	90	156

Все данные указаны для одиночного анкера, установленного в сухих отверстиях, выполненных ударным сверлением в бетоне В25 со шпилькой классом прочности 5.8, 8.8. При использовании иных параметров установки (алмазное бурение, отличные от указанных классы бетона, глубины установки и прочее) необходим индивидуальный расчет инженеров ОКГРУПП.



СДЕЛАНО В РОССИИ

## Нормативные нагрузки для арматуры в соответствии с СТО 42049948-003-2025

Класс прочности A400	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25
Вырыв, $N_{Rd}$ (кН)	20,1	28,3	41,5	54,9	80,4	125,7	188,4
Срез, $V_{Rd}$ (кН)	10,1	15,7	22,6	30,8	40,2	62,8	98,2

## Параметры установки арматуры в бетон

Диаметр арматуры (мм)	d	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25
Диаметр отверстия в бетоне (мм)	$d_b$	12	14	16	18	20	25	30
Глубина установки (мм)	$h_{ref}$	80	90	110	125	125	170	210
Минимальная толщина бетона (мм)	$h_{min}$	110	120	140	140	165	220	270
Минимальное осевое расстояние (мм)	$S_{min}$	30	35	35	35	35	35	45
Максимальное расстояние до кромки бетона (мм)	$C_{min}$	30	35	35	35	35	35	45

## Расход химического анкера для арматуры

Диаметр арматуры (мм)	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25
Диаметр отверстия в бетоне (мм)	12	14	16	18	20	25	30
Расход анкера на 1 см отверстия (мл)	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,8	4,7
Стандартная глубина отверстия (мм)	80	90	110	125	125	170	210
Расход анкера на стандартное отверстие (мл)	8	11	16	21	24	47	99

Все данные указаны для одиночного анкера, установленного в сухих отверстиях, выполненных ударным сверлением в бетоне В25 с арматурой А400. При использовании иных параметров установки (алмазное бурение, отличные от указанных классы бетона, глубины установки и прочее) необходим индивидуальный расчет инженеров ОКГРУПП.

## Соблюдайте данные инструкции по применению и мерам безопасности.

Перед применением проверьте срок годности (указывается в приложенном паспорте изделия) – не пользуйтесь просроченным адгезивом. Также необходимо проверить соответствие маркировки, указанной на картридже, маркировке в проектной документации. Маркировка анкера указывается на боковой поверхности картриджей.